

Stucco di finitura Decotric RAK 3

Stucco leggero pronto all'uso applicabile a rullo, airless o a mano

Ambito di applicazione:

Stucco leggero a base di resina sintetica, pronto all'uso, privo di solventi e plasticizzanti, indicato per riparare, lisciare e uniformare pareti e soffitti in ambienti interni. Offre un'aderenza ottimale anche su supporti in dispersione non assorbenti. È ideale per il rivestimento completo di pitture in dispersione, fibra di vetro, su pannelli in polistirolo tipo Pufatherm, intonaci a base di resina sintetica, supporti minerali, pannelli in cartongesso, gessofibra e altri pannelli a secco. Lo stucco flessibile si contraddistingue per le eccellenti proprietà di lavorazione, è facile da applicare, lisciare e frattazzare ed è perfettamente carteggiabile una volta essiccato completamente.

Proprietà del prodotto:

- pronto all'uso per tutti i tipi di applicazione
- spessore dello strato fino a 3 mm
- per superfici di qualità Q3 e Q4 realizzate con sistemi a secco*
- applicabile a spessore zero
- ottimamente carteggiabile
- per interni

Dati tecnici:

Base:	dispersione di stirene-acrilato, riempitivi, additivi
Densità:	circa 1,4 g/cm ³
Valore pH:	8-9
Consumo:	circa 1,4 kg/m ² per 1 mm di spessore applicato
Tempo di essiccazione:	4-7 ore in base allo spessore del film, alla capacità di assorbimento del supporto e alla temperatura ambiente
Codice prodotto GISBAU:	M-DF01
Reazione al fuoco:	A2 – s1, d0 secondo DIN EN 13501-1

Tipo di supporto:

CE Conformità CE secondo DIN EN 13963-2A

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, olio disarmante, ecc.). I supporti molto assorbenti, sabbiosi o gessosi vanno primerizzati con Mano di fondo senza solventi decotric. Riparare crepe e fori di grandi dimensioni con decofill interno. Per la stuccatura di pannelli in cartongesso e altri pannelli a secco eseguire la stuccatura di fondo con Decofill interno.

Lavorazione/Applicazione:

Mescolare bene lo Stucco di finitura Decotric RAK 3 prima dell'uso e applicare con un rullo per pittura a pelo corto, un dispositivo per l'applicazione a spruzzo airless idoneo o una cazzuola e lisciare.

Applicazione con pistola a spruzzo: p.e., Graco Mark V, Wagner PS 3. 39 o simile (pressione base: 215 bar, pressione di lavoro 160-180 bar, dimensioni dell'ugello 029-041, lunghezza tubo max. 15 m).

Dopo l'essiccazione, le superfici stuccate possono essere leggermente carteggiate all'occorrenza. Il tempo di essiccazione è di circa 4-7 ore in base allo spessore applicato, alle caratteristiche del supporto e alle condizioni ambientali. Eseguire le mani successive e l'incollaggio soltanto una volta raggiunta l'essiccazione completa della superficie stuccata.

Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua. Non gettare i residui nelle fognature, nelle acque e nel sottosuolo. Contiene conservanti: benzisotiazolinone, metilisotiazolinone. Può provocare reazioni allergiche.

Stoccaggio:

Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Conservare i recipienti ben chiusi.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti n. 08 04 10.

N. articolo:

032904015

Formato contenitori:

Secchielli in PE ovali da 22 kg

