

Colla CTV per fibra di vetro decotric

Colla rinforzata con resina sintetica per fibra di vetro, TNT verniciabile, TNT per opere di risanamento e carta da parati in TNT

Ambito di applicazione:	Il prodotto è particolarmente indicato per l'incollaggio di fibra di vetro, tessuto non tessuto verniciabile, tessuto non tessuto per opere di risanamento, carte da parati in tessuto non tessuto e altri rivestimenti per pareti indeformabili. La tecnica di lavorazione prevede che la colla venga applicata con un apposito rullo sulla superficie da incollare e il rivestimento per pareti sia annegato direttamente nella colla applicata. Grazie a questa tecnica di incollaggio per pareti, i rivestimenti indeformabili vengono incollati in modo semplice e pulito.
Dati tecnici:	Base: metilcellulosa, dispersione di resine sintetiche, additivi Densità: circa 0,94 g/cm ³ Valore pH: 8 - 9 Consumo: 200 - 250 ml/m ²
Trattamento preliminare delle superfici:	La superficie d'applicazione deve essere asciutta, pulita, portante e priva di agenti di distacco, quali polvere, grasso, ecc. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con la <i>Mano di fondo senza solventi decotric</i> . Riparare fori e crepe con <i>decomur Stucco super aderente</i> o <i>decofill interno</i> . Per lisciare i supporti verniciati utilizzare <i>decomur Stucco di finitura RAK3</i> oppure <i>decomur Stucco pronto per l'uso</i> . Se supporti pitturati in modo non uniforme vengono rivestiti con carte da parati in TNT trasparenti, si consiglia di eseguire un pretrattamento con la <i>Mano di fondo bianco per tappezzerie decotric</i> . Per coprire eventuali macchie idrosolubili, si può utilizzare <i>Aqua-Deck Bianco isolante decotric</i> .
Lavorazione/Applicazione:	La <i>Colla CTV decotric</i> è pronta all'uso e può essere applicata direttamente – versandola dal secchiello – sul supporto utilizzando un rullo a pelo raso. Non incollare un'area di superficie maggiore di quella che si riesce effettivamente a ricoprire con carta da parati in circa 10-15 minuti. Il "tempo aperto" di 10-15 minuti si riferisce alla temperatura ambiente e della superficie da trattare di circa +20°C su supporti mediamente assorbenti con il 50-70% di umidità relativa dell'aria. Annegare il rivestimento per pareti direttamente nel letto di colla e premere in modo uniforme con una spazzola per carta da parati o un rullo sintetico. Incollare la striscia successiva analogamente in modo continuo. Eliminare immediatamente l'eventuale colla che fuoriesce dalle giunzioni con un panno pulito e umido. I rivestimenti per pareti verniciabili possono essere riverniciati solo dopo l'essiccazione completa della colla (circa 12 ore). Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro dopo l'uso con acqua. Non applicare ad una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai +5°C. Osservare attentamente le istruzioni di lavorazione del fabbricante del rivestimento.
Stoccaggio:	Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco ma al riparo dal gelo!
N. articolo:	Secchiello di plastica da 16 kg – 000305015 Secchiello di plastica da 10 kg – 000304015 Secchiello di plastica da 5 kg – 000303015