

decomur Stucco alleggerito LS 8

Stucco a base di resine sintetiche pronto per l'uso, con ottimo potere di adesione sui sottofondi assorbenti e non, negli ambienti interni. Può essere applicato a spruzzo airless

Ambito di applicazione:

decomur Stucco alleggerito LS 8 è particolarmente facile da applicare ed è indicato per riparare, lisciare e uniformare i supporti irregolari e ruvidi in ambienti interni. Si presta in modo particolare per la stuccatura di elementi costruttivi finiti in calcestruzzo, superfici ad intonaco fine o strutturato nonché per la rasatura dei pannelli in cartongesso Q2 - Q4. Grazie all'elevata stabilità e alla ridotta tendenza al cedimento *decomur Stucco alleggerito LS 8* è particolarmente indicato per ricoprire i tessuti in fibra di vetro.

Ideale anche per il riempimento dei giunti dei sistemi per l'isolamento interno. Non è indicato per la stuccatura di legno, metallo, vetro e plastica.

Dati tecnici:

Base:	dispersione di stirene-acrilato, riempitivi leggeri, additivi
Densità:	circa 1,3 g/cm ³
Valore pH:	8 - 9
Consumo:	circa 1,3 kg/m ² per 1 mm di spessore applicato
Tempi di essiccazione:	4 - 7 ore in base allo spessore del film, alla capacità di assorbimento del supporto e alla temperatura ambiente
Codice prodotto GISBAU:	M-DF01
Reazione al fuoco:	A2 - s1, d0 secondo DIN EN 13963
Resistenza alla flessione e alla trazione:	259 N secondo DIN EN 13963, 5.8.2. prova di flessione 141 N secondo DIN EN 13963, 5.8.1. prova di trazione
Qualità della superficie:	Q2 - Q4
Conformità CE secondo DIN EN 13963-2A	


Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, olio disarmante, ecc.). Eliminare la vecchia carta da parati, le verniciature non ben aderenti e gli intonaci in fase di distacco. Riparare crepe e fori con *decomur Stucco super aderente* o *decofill interno*. I supporti molto assorbenti, sabbiosi o gessosi vanno primerizzati con *Mano di fondo senza solventi decotric*. Per la stuccatura di pannelli in cartongesso e altri pannelli a secco eseguire la stuccatura di fondo secondo Q1 con *decomur Stucco super aderente*.

Lavorazione/Applicazione:

Mescolare brevemente *decomur Stucco alleggerito LS 8* e applicarlo con il frattazzo di finitura con uno spessore massimo di 8 mm. Le irregolarità possono essere lisciate o finite a frattazzo da umido. Il tempo di essiccazione è di circa 4-7 ore in base allo spessore applicato, alle caratteristiche del supporto e alle condizioni ambientali. Eseguire le mani successive e l'incollaggio soltanto una volta raggiunta l'essiccazione completa della superficie stuccata.

Applicazione meccanica:
Applicazione meccanica (ad es. con Graco Mark V):

Pressione statica:	215 bar	Lunghezza tubo:	max. 15 m
Pressione di lavoro:	160 - 180 bar	Dimensioni ugello:	029 - 041
Diluizione:	max. 5% con acqua		

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Stoccaggio:

Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Conservare i recipienti ben chiusi.

N. articolo:

311

Formato contenitori:

Secchiello ovale in PE da 15 kg