

Colla per tappezzeria istantanea MC – colla normale decotric

Colla a base di metilcellulosa, di ottima qualità e rapidamente solubile

Ambito di applicazione: La *Colla per tappezzeria istantanea MC decotric* è indicata per l'incollaggio di carta da parati dalla più leggera alla più pesante.

Dati tecnici:

Base:	metilcellulosa
Peso sfuso:	circa 0,40 g/cm ³
Valore pH:	circa 8
Solubilità:	pronta all'uso in circa 3 minuti
Consumo:	circa 200 ml/m ²

Trattamento preliminare delle superfici: La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere con *Staccaparati decotric* tutte le vecchie carte da parati e le verniciature non ben aderenti. Riparare crepe, fori e altre imperfezioni con *decomur Stucco super aderente* o *decofill interno*. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con *Mano di fondo senza solventi decotric*. Le macchie idrosolubili sul supporto che potrebbero penetrare nella carta da parati devono essere isolate con l'*Isolante decotric*.

Lavorazione/Applicazione: Versare la *Colla per tappezzeria istantanea MC decotric* in acqua fredda e pulita, mescolando vigorosamente per alcuni istanti. Mescolare nuovamente con vigore dopo circa 3 minuti. Applicare la *Colla per tappezzeria istantanea MC decotric* in modo uniforme sulla carta da parati, unirla e lasciare assorbire il prodotto. Dopo un adeguato tempo di assorbimento, incollare la carta da parati. Seguire le istruzioni per l'uso del fabbricante della carta da parati. Rimuovere i residui di colla con un panno umido.

Rapporto dell'impasto:

per	Impasto	Quantità d'acqua per confezione da 125 g	Confezione da 125 g sufficiente per
Incollaggio preliminare	1 : 100	13	70 - 100 m ²
Carta da parati leggera	1 : 88	11	40 - 50 m ²
Carta da parati normale	1 : 76	9,5	35 - 40 m ²
Carta da parati pesante	1 : 60	7,5	20 - 35 m ²

Stoccaggio: Conservare al fresco e all'asciutto.

N. articolo: 04

Formato contenitori: Scatola da 125 g