

Colla unilaterale professionale decotric

Colla unilaterale priva di solventi, con breve tempo di essiccazione, molto adesiva e pressoché inodore

Ambito di applicazione:	<p>La <i>Colla unilaterale professionale decotric</i> è indicata per incollare rivestimenti in PVC/CV in strisce e piastrelle, moquette con diverso materiale di supporto e feltro. (Incolla anche PVC su PVC)</p> <p>La <i>Colla unilaterale professionale decotric</i> resiste alle sollecitazioni delle rotelle delle sedie secondo DIN 68131 ed è indicata all'impiego con i massetti per riscaldamento a pavimento.</p>
Dati tecnici:	<p>Base: dispersione sintetica, carbonato di calcio, estere di resina naturale</p> <p>Valore pH: 8 - 9</p> <p>Densità: circa 1,30 g/cm³</p> <p>Consumo: dentatura A2: 300 - 350 g/m² dentatura B2: 350 - 450 g/m²</p> <p>CODICE GISBAU: D 1</p>
Trattamento preliminare delle superfici:	<p>La superficie d'applicazione deve soddisfare i requisiti fissati dalla norma DIN 18365. Il supporto deve essere portante, permanentemente asciutto, senza crepe e privo di agenti di distacco.</p> <p>Rimuovere le irregolarità con <i>AKAPLAN Massa di livellamento per pavimenti</i> o <i>AKAFLEX Massa di livellamento per pavimenti in legno</i>. I supporti molto assorbenti e sabbiosi vanno primerizzati con la <i>Mano di fondo senza solventi decotric</i>.</p>
Lavorazione/Applicazione:	<p>Applicare la <i>Colla unilaterale professionale decotric</i> con una spatola dentata in modo uniforme sul supporto.</p> <p>Per rivestimenti in PVC e moquette con retro laticizzato utilizzare una spatola con dentatura A2.</p> <p>Per moquette con retro sintetico, in juta e feltro si raccomanda l'utilizzo di una spatola con dentatura B2.</p> <p>Immergere il rivestimento per pavimenti nel letto adesivo dopo un breve tempo di essiccazione. Il tempo di essiccazione va dai 10 ai 20 minuti a seconda del potere assorbente del supporto, della temperatura e dell'umidità dell'aria. Per i supporti non assorbenti, il tempo di essiccazione è di circa 30 minuti, a seconda delle condizioni ambientali.</p> <p>Osservare le istruzioni di posa del fabbricante del rivestimento.</p> <p>I rivestimenti in PVC possono essere saldati dopo 24 ore.</p> <p>Rimuovere subito i residui di colla con acqua.</p> <p>Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.</p> <p>Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +10°C.</p>
Stoccaggio:	Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Conservare i recipienti ben chiusi.
N. articolo:	097
Formato contenitori:	Barattolo in PE da 750 g Secchiello in PE da 3 kg Secchiello in PE da 5 kg Secchiello in PE da 10 kg Secchiello in PE da 18 kg