

## Colla speciale MC istantanea decotric

Colla a base di metilcellulosa, di ottima qualità e rapidamente solubile

**Ambito di applicazione:** La *Colla speciale MC istantanea decotric* è indicata per l'incollaggio di carte da parati in fibra ruvida, leggere e pesanti, goffrate, viniliche e per i rivestimenti per pareti.

**Dati tecnici:**

Base:	metilcellulosa, polivinilacetato
Peso sfuso:	circa 0,45 g/cm <sup>3</sup>
Valore pH:	circa 8,0
Solubilità:	pronta all'uso dopo circa 3 minuti
Resa:	150 - 200 ml/m <sup>2</sup>

**Trattamento preliminare delle superfici:** La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e grasso. Rimuovere con lo *Staccaparati decotric* le vecchie carte da parati non ben aderenti e le pitture a colla. Riparare crepe e fori con *decofill interno* o *decomur Stucco super aderente*. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con la *Mano di fondo senza solventi decotric*. Le macchie idrosolubili sul supporto che potrebbero penetrare nella carta da parati devono essere isolate con l'*isolante decotric*. Per facilitare la successiva sostituzione della carta da parati si raccomanda di primerizzare il supporto con *Fondo per la sostituzione di tappezzerie decotric*, in particolare per le tappezzerie lavabili.

**Applicazione:** Versare rapidamente la *Colla speciale MC istantanea decotric* in acqua fredda e pulita, mescolando vigorosamente per alcuni istanti. Mescolare nuovamente con vigore dopo una maturazione di circa 3 minuti. Distribuire la colla sulla carta da parati con una spazzola o con l'incollatrice, unire le strisce di carta da parati e incollare dopo un adeguato tempo di assorbimento. Seguire le istruzioni per l'uso del fabbricante della carta da parati. In presenza di supporti poco assorbenti e per aumentare la resistenza all'umidità si consiglia di aggiungere una lattina da 750 g di *Colla per rivestimenti di pareti e bordure decotric* per ciascuna confezione di *Colla speciale MC istantanea decotric*. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro dopo l'uso con acqua.

**Rapporto dell'impasto:**

per	Rapporto	Quantità di acqua per confezione	Una confezione è sufficiente per
Incollaggio preliminare	1: 40	8 l	50 - 70 m <sup>2</sup>
Fibra ruvida Carta da parati pesante	1: 25	5 l	25 - 30 m <sup>2</sup>
Incollaggio speciale	1: 20	4 l	20 - 25 m <sup>2</sup>

**Stoccaggio:** Conservare al fresco e all'asciutto.

**Formato contenitori:** Scatola da 200 g