

decomur Fertigspachtel-stucco in pasta

Pronto all'uso, stucco in pasta per livellare tutti i supporti interni, altamente traspirante.

Destinazione d'uso: *decomur Fertigspachtel*- stucco in pasta; e' la soluzione ottima per stuccare e livellare tutti i supporti piani e ruvidi, la stuccatura di prefabbricati in calcestruzzo, livellare supporti minerali e rivestimenti murali. *decomur Fertigspachtel* e molto stabile e anche adatto per livellare carta in fibra di vetro.

Su tutti i supporti minerali (intonaco, calcestruzzo, mattoni e simile) e supporti verniciati, vecchie pitture e lastre in cartongesso. Non e consigliato per stuccare supporti in legno, metallo, vetro e pvc.

Dati tecnici:	Materia prima di base:	resina stirolo-acrilica, additivo speciale
	Densità:	Ca 1,7g/cm ³
	Ph:	8-9
	Resa:	Ca1,7kg/m ³ con un spessore di 1mm
	Essicazione:	4-7 ore dipende dal spessore, supporto e temperatura
	Gisbau codice	M-DF01
	Comportamento al fuoco	
	Resistenza alla flessione	A2-s1, d0 a normativa DIN EN 13963
	Conforme CE DIN EN 13963-2A	92N a normativa DIN EN 1963, 5.8.2. flessione 208N a normativa DIN EN 1963, 5.8.2. trazione

Trattamento preliminare del fondo: Il supporto deve essere solido, libero da agenti distaccanti come polvere e olio. Rimuovere eventuali strati di vernice o tappezzeria poco adesiva. Eventuali buchi o fessure stuccare prima con *decomur Super- Haftspachtel* o *decofill innen*. Le superfici molto assorbenti, sabbiose e gessose vanno preparate preventivamente con il fondo *decotric Tiefengrund LF*.

Applicazione: *decomur Fertigspachtel*- stucco in pasta applicare fino ad un spessore di 5 mm. E' fratazzabile. Lasciarlo asciugare bene preme della verniciatura o posa di una carta da parati. Non richiede l'applicazione di un primer fissativo prima di essere verniciato. Prima della applicazione di rivestimento murale si deve dare un fondo *decotric Tiefengrund LF*.

E possibile anche una applicazione con pompe.
Applicazione con Pompa (per esempio Graco Mark V)
Pressione: 215 bar lunghezza del tubo: massimo 15m
Pressione durante la applicazione: 150- 160 bar ugello:035-041
Diluizione: fino a 5% con acqua
Pulizia degli attrezzi con acqua. Non applicare a temperature inferiore a + 5 gradi.

Conservazione: Conservare in un luogo fresco ma protetto dal gelo. Durante il trasporto e resistente fino a temperature di -15° gradi. Richiudere accuratamente l'imballaggio subito dopo l'uso.

Cod. art.: 130

Dimensioni della confezione: cf – latta da 8kg
cf – latta da 15kg