

## Colla decotric per sughero e schiuma rigida

### Campo di applicazione:

Per incollare pannelli e rotoli di sughero su pareti e soffitti (non adatta per pavimenti in sughero). Adatta anche per pannelli decorativi, isolanti e coibentanti in schiuma rigida e polistirolo.

### Caratteristiche:

- per pareti e soffitti interni
- potere adesivo ottimale
- Senza solventi

### Dati tecnici:

Materie prime: Dispersione plastica, minerali  
, acqua, additivi  
Densità: circa 1,66 g/cm<sup>3</sup>  
Valore pH: 9 - 10

### Trattamento preliminare del sottofondo:

Il fondo deve essere solido, asciutto, piano, assorbente e privo di agenti distaccanti (polvere, grasso ecc.). Rimuovere le pitture e le carte da parati che aderiscono male. Stuccare crepe, fori e irregolarità. Trattare i fondi molto assorbenti, sabbiosi e sfarinanti con decotric Tiefengrund LF.

### Lavorazione:

Applicare la colla sul sottofondo con una spatola dentata (dentatura B2). Applicare la colla solo sulla superficie che può essere incollata entro 15 minuti. Posizionare i pannelli e i teli da incollare sul letto di colla e premere in modo uniforme. Per l'incollaggio a soffitto, la colla può essere applicata anche sul retro dei pannelli.

### Consumo:

circa 700 g/m<sup>2</sup> - a seconda dello spessore dell'applicazione e del supporto

### Avvertenze:

Lasciare acclimatare i rivestimenti in sughero per circa 3 giorni nella stanza. Attenersi alle istruzioni di lavorazione del produttore del rivestimento. Non lavorare a temperature inferiori a + 5 °C. Rimuovere immediatamente i residui di colla con acqua. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Per i dati relativi alla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web [www.decotric.de](http://www.decotric.de) o all'indirizzo [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Conservazione:

Conservare i contenitori ben chiusi in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Smaltimento:

I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice EWC 08 04 10.

Codice articolo contenitore	EAN	Dimensioni del contenitore
001301001	4007955013013	1 kg
001302001	4007955013020	4 kg
001303001	4007955013037	8 kg



### Nota:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda informativa corrispondono alla nostra esperienza pratica e alle analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse possono rappresentare solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia delle proprietà. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, dalle indicazioni non può derivare alcun obbligo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti all'uso previsto nelle rispettive condizioni dell'oggetto.