

## decotric Colla premium per pareti e pavimenti

### Campo di applicazione:

Colla speciale per pavimenti in PVC, CV e rivestimenti di design, moquette con supporto in tessuto, lattice, schiuma e tessuto non tessuto, nonché feltro agugliato. Per sottofondi assorbenti e non assorbenti – incolla anche PVC su PVC.

### Caratteristiche:

- breve tempo di asciugatura
- adesivo extra forte
- emissioni molto ridotte secondo EC 1 plus
- inodore
- senza solventi
- adatto per rotelle di sedie secondo DIN EN 12529
- adatto per riscaldamento a pavimento

### Dati tecnici:

Materia prima: dispersione plastica, resina naturale rivate, componenti minerali, acqua, additivi.  
 Densità: circa 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
 Valore pH: 7 - 8

### Trattamento preliminare del supporto:

Sono adatti sottofondi resistenti all'umidità, come ad pannelli truciolari V100, rivestimenti in PVC e CV, piastrelle, massetti e simili. Il sottofondo deve essere asciutto, solido, piano, privo di crepe e di agenti distaccanti e impurità (ad es. polvere, grasso, ecc.). In caso di sottofondi ruvidi o irregolari, si consiglia di stuccare con un livellante per pavimenti. Applicare un primer su sottofondi molto assorbenti e sabbiosi, ad es. con decotric Putz- und Haftgrund o decotric Tiefengrund LF. I rivestimenti da incollare devono essere climatizzati, distesi e in piano.

### Lavorazione:

applicare la colla in modo uniforme sul sottofondo con una spatola dentata (dentatura secondo le indicazioni del produttore del rivestimento). Dopo un breve tempo di asciugatura, posare il rivestimento sul letto di colla e strofinare. A seconda dell'assorbenza del sottofondo, della temperatura e dell'umidità dell'aria, il tempo di asciugatura è di circa 10 minuti. In caso di sottofondi non assorbenti (ad es. PVC), rispettare un tempo di asciugatura di almeno 30 minuti; in condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. bassa temperatura ambiente o elevata umidità dell'aria), prolungare eventualmente il tempo di asciugatura.

### Consumo:

Con dentatura A2: circa 200 - 300 g/m<sup>2</sup>, con dentatura B2: circa 350 - 450 g/m<sup>2</sup>.

### Note:

Attenersi alle istruzioni di posa fornite dal produttore del rivestimento. I rivestimenti in PVC possono essere saldati dopo 24 ore. Non lavorare a temperature inferiori a +10 °C. Rimuovere immediatamente i residui di colla con acqua. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Per i dati relativi alla sicurezza consultare la scheda di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito web [www.decotric.de](http://www.decotric.de) o all'indirizzo [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Conservazione:

Conservare i contenitori ben chiusi in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Smaltimento:

I residui di materiale essiccato possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o come rifiuti da cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice EWC 08 04 10.

Codice articolo	EAN	Dimensioni del contenitore
007102001	4007955071020	3 kg
007103001	4007955071037	5 kg
007104001	4007955071044	10 kg



### Nota:

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questa scheda informativa corrispondono alla nostra esperienza pratica e alle analisi di laboratorio e si basano sullo stato attuale della tecnica. Tuttavia, esse possono rappresentare solo indicazioni generali che non comportano alcuna garanzia delle proprietà. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, dalle indicazioni non può derivare alcun obbligo giuridico. Spetta all'utente verificare l'idoneità dei prodotti all'uso previsto nelle rispettive condizioni dell'oggetto.