

Scheda tecnica

Ambito di applicazione:

Quarzo decorativo per rivestimenti strutturati in ambienti interni. Indicato per tutti i sottofondi minerali, i pannelli in cartongesso e prefabbricati e le idropitture.

Caratteristiche:

- intonaco a struttura grossolana (1 mm)
- pronto per l'uso
- bianco coprente
- facile applicazione a rullo o con spazzola
- senza conservanti
- senza solventi né plastificanti
- permeabile al vapore acqueo

Dati tecnici:

Base: componenti minerali, silicato di potassio, dispersione acrilica, acqua, additivi

Colore: bianco

Densità: circa 1,7 g/cm³

Valore pH: > 9

GISCODE per i materiali di rivestimento: BSW40

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere solida, asciutta, portante, pulita e priva di agenti di distacco. Le superfici molto assorbenti, sabbiose e gessose vanno primerizzate con il *Fondo proNatur*. Riparare crepe, fori e altre imperfezioni con uno stucco idoneo.

Applicazione:

Prima dell'uso mescolare bene il prodotto e applicarlo con il pennello o a rullo.

Colorazione:

Per le verniciature colorate, l'*Intonaco DECORATIVO minerale* può essere tinggiato con max. il 5% di *Colorante concentrato universale per la messa in tinta* (solo i tipi di ossidi resistenti alla luce e agli agenti atmosferici).

Verniciabilità:

L'*Intonaco DECORATIVO minerale* è indicato come rivestimento a finire decorativo ma, a seconda delle preferenze, può essere anche verniciato con le pitture proNatur (ad esempio con *Bianco neve proNatur*).

Tempi di essiccazione:

In condizioni normali (20°C, 65% umidità rel. dell'aria, supporto mediamente assorbente), i tempi di essiccazione sono di circa 8-12 ore. In presenza di condizioni sfavorevoli (ad es., basse temperature o elevata umidità dell'aria), i tempi di asciugatura possono allungarsi.

Resa:

1 kg è sufficiente per circa 1,25 m² per una singola mano, a seconda delle caratteristiche del supporto. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.

Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5°C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua. Le consuete misure di sicurezza devono essere osservate anche in caso di impiego di prodotti pressoché privi di sostanze nocive. Conservare fuori della portata dei bambini. Per l'elevato valore di pH si raccomanda di evitare il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel sottosuolo.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.pronatur-farbe.de.

Valore limite UE per il contenuto COV di questo prodotto (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l di COV.

Stoccaggio e smaltimento:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Destinare al riciclaggio solo fusti privi di residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 01 12.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
060602108	4016215107423	8 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.